

### Размеры

Формат		GLOMMA PAD PRO [V4431(-)]	VORMA PAD PRO [V4524(-)]
Ширина	EN 17539:2021-08	209 mm	126 mm
Длина	EN 17539:2021-08	1494 mm	630 mm
Кол-во планок в упаковке		6	10
Квадратных метров в упаковке		1,873 m <sup>2</sup>	0,794 m <sup>2</sup>
Вес упаковки		15,50 kg	6,76 kg
Замок		Замок Uniclic®	Замок Unizip®
Общий вес на единицу площади	EN ISO 23997:2012-02	1350±50 kg/m <sup>3</sup>	
Общая толщина	EN 17539:2021-08	6 mm (= 5+1 mm attached underlay)	
Поверхность		Усовершенствованное покрытие из полиуретана с технологией TitanV™	
фаски		Genuine	

### СТРУКТУРА ПЛАНКИ



- 1 Финишный лак
- 2 Защитный слой из ПВХ
- 3 Печатная пленка из ПВХ
- 4 Мягкий слой ПВХ
- 5 Основа из ПВХ со стеклохолстом
- 6 Pad: 1 mm crosslinked polyethylene underlay

### заводская гарантия

	Метод	Параметры	Значения
Класс применения	EN ISO 10874		Класс 23 - 33
Норматив	EN 16511:2023-05		
СЕ	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Уведомленное лицо	NB 2401 - CRET DOP: смотрите маркировку на упаковке
УКСА	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Approved body	AB 0321 - Satra UK DOP: смотрите маркировку на упаковке
Гарантия	для частного использования для коммерческого использования	См. условия гарантии См. условия гарантии	Пожизненная 5 лет - По запросу до 15 лет

### Общая информация

	Метод	Параметры	Требования	Значения PERGO
Прямоугольность и прямолинейность	EN 17539:2021-08		$q_{max} \leq 0,20 \text{ mm} \mid s_{max} \leq 0,30 \text{ mm/m}$	одобрение
Светостойкость	EN ISO 105-B02:2014-08	синий эталон	Класс $\geq 6$	Класс > 7
Стабильность размеров	EN ISO 23999:2021-11	6 часов при температуре 80°C	$\leq  0,15 \%$	одобрение
Коробление (чашеобразность)	EN ISO 23999:2021-11		$\leq  2  \text{ mm}$	Average production result: $\leq  1  \text{ mm}$
Износостойкость	ISO 24338:2022-03, Procedure B		$\geq 5000$ оборотов	Average production result: $\geq 7000$ оборотов
Ударопрочность	EN 13329:2006+A1:2008-08, Annex F		$\geq 1600 \text{ mm}$	Average production result: $\geq 1800 \text{ mm}$
Устойчивость к царапинам	EN 16094:2021-06, method A and B		$l \leq 1,5 \text{ Unit change l at } 60^\circ$	$\Delta R' = 0$ MSR-B1
Испытание "роликами кресел"	EN ISO 4918:2021-03	25000 оборотов	отсутствие деламинации, расслаивания	одобрение
Испытание "движение ножки мебели"	EN ISO 16581:2019-06	Тип ножки O (R 0,1 мм/32 кг)	Отсутствие видимых повреждений	одобрение
остаточная деформация	EN ISO 24343-1:2012-01		$\leq 0,2 \text{ mm}$	Average production result: $\leq 0,05 \text{ mm}$
Устойчивость к пятнам	EN 438-2:2016+A1:2018-12	Ацетон - кофе - щёлочь (гидроксид натрия) - перекись водорода - крем для обуви		оценка 5 (Нет видимых изменений)
Разбухание	ISO 24336:2005-03		$\leq 18\%$	Разбухание отсутствует
прочность замка	ISO 24334:2019-07	$F_{max}$ по длинной стороне $F_{max}$ по короткой стороне	$\geq 1,0 \text{ kN/m}$ $\geq 1,5 \text{ kN/m}$	одобрение одобрение
Сопротивление воде	ISO 4760:2022-05	Качественная оценка восстановления поверхности Количественная оценка восстановления поверхности Водостойкость замка		оценка 1 (Нет видимых изменений) $\leq 0,02 \text{ mm}$ Водонепроницаем
Шумоизоляция	DIN EN ISO 717-2:2013-06	Звукопоглощение		$\Delta L_w = 21 \text{ dB}$
Тёплый пол		Подходит для всех стандартных систем отопления, встроенных в стяжку. Ограниченное применение с нагревательными пленками и подобными системами. Максимальная температура контакта $\leq 27^\circ\text{C}$ . Смотрите отдельные инструкции по укладке.		

## Экологие, безопасность и охрана здоровья

	Метод	Параметры	Требования	Значения PERGO
AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-05190
Finnish Building Emission			M1: очень низкая эмиссия, отсутствие запаха	одобрение
Эмиссия формальдегида	EN 717-1:2004-10	Без добавления формальдегидов	E1 ( $\leq 0,124 \text{ mg/m}^3$ )	Менее лимита определения
TVOC 28 дней	ISO 16000 part 9-6	AgBB после 28 дней $<1000 \text{ } \mu\text{g/m}^3$		$< 20 \text{ } \mu\text{g/m}^3$
Классификация пожарной опасности	EN 13501-1:2018			Bfl-s1
Тепловое сопротивление	EN 12667:2001-01			0,035 $\text{m}^2 \text{ K/W}$
Сопротивление скольжению	EN 13893:2002-11		$\mu \geq 0,30$	DS
	EN 16165:2021-10 Annex B			R10
	BS EN 16165:2021 Annex C (UKSRG)	влажный	PTV <sub>96</sub>	низкий потенциал скольжения (PTV <sub>96</sub> $\geq 36$ )
		сухой	PTV <sub>96</sub>	низкий потенциал скольжения (PTV <sub>96</sub> $\geq 36$ )
	UNE-EN 16165:2022 Annex C Anexo Nacional A (ES)	влажный	PTV <sub>57</sub>	PTV <sub>57</sub> $\geq 23$
		сухой	PTV <sub>96</sub>	PTV <sub>96</sub> $\geq 58$
СОДЕРЖАНИЕ	Тяжелые металлы + кадмий			не представлен
Опасные вещества	Канцерогены, мутагенные, токсичные вещества классов 1A и 1 B			не представлен
REACH	Regulation (EC)			Соответствует
Пластификатор	Пластификатор без фталатов			одобрение
Перерабатываемое содержимое	Материал используется только для внутренней переработки			$\geq 20\%$

